

## SA 347

### KATEGÓRIA

SAW Zváranie pod tavivom

### APLIKÁCIE

Pevný drôt z nehrdzavejúcej ocele na SAW zváranie nehrdzavejúcej ocele stabilizovaný nióbobom alebo titánom.

### KLASIFIKÁCIA

AWS	A 5.9: ER 347
EN ISO	14343-A: S 19 9 Nb
DIN: W.Nr.	1.4551

### VHODNÉ PRE

1.4301, 1.4303, 1.4306, 1.4308, 1.4310, 1.4312, 1.4319, 1.4541, 1.4550, 1.4552., 304L, 347

### SCHVÁLENIA

CE schválene

### ZVÁRACIE POZÍCIE:



### PARAMETRE ZVÁRANIA / BALENIE

PARAMETRE ZVÁRANIA			BALENIE
D (mm)		Prúd (A)	kg / cievka / Cievka
2,0	K-415	DC+	25
2,4	K-415	DC+	25
3,2	K-415	DC+	25