

CuZn40F

KATEGÓRIA

Spájkovanie

APLIKÁCIE

Používa sa hlavne v nábytkárskom a cyklistickom priemysle

KLASIFIKÁCIA

AWS A 5.8: RB CuZnA
UNS: C47000
EN ISO 1044: CU 303
DIN: W.Nr. 2.0367
DIN 8513: L-CuZn40

VHODNÉ PRE

Spájkovanie: ocele, meď, liatina, zliatiny medi, nikel a mosadz a bronz na zváranie. Táto zliatina sa používa hlavne v nábytkárskom a cyklistickom priemysle na spájanie ocelí, tiež sa táto zliatina môže použiť na prestavbu lodných mosadzných vrtúľ plameňovým zváraním.

SCHVÁLENIA

CE schválene

ZVÁRACIE POZÍCIE:



| Cu | Zn | Sn | Fe | Mn | Ni | Si | Pb | Iné celkom |
|-------|-----|----------|----|----|----|----|-------|------------|
| 57-61 | rem | 0,25-1,0 | * | * | - | * | <0,05 | <0,5 |

| PARAMETRE ZVÁRANIA | | BALENIE |
|--------------------|------------|-----------|
| D (mm) | Dĺžka (mm) | KG / Tuba |
| 2.0 | 500 | 1.25 |
| 2.5 | 500 | 1.25 |
| 3.0 | 500 | 1.25 |
| 4.0 | 500 | 1.25 |

PARAMETRE ZVÁRANIA / BALENIE nevyžaduje sa