

## AA 309LMoP

---

KATEGÓRIA	FCAW Trubičkové Drôty	
KLASIFIKÁCIA	AWS	A 5.22:309 Mo L T1-4
	EN ISO	17633-A: T 23 12 2 L P M 1
	DIN: W.Nr.	1.4459
	DIN	8556: 23 13 2 L
VHODNÉ PRE	Opláštenie nízkolegovaných ocelí v prípade, že je v prvej vrstve potrebná vrstva 18/8/2 CrNiMo. 1.4401, 1.4404, 1.4406, 1.4410, 1.4437, 1.4571, 1.4580	

---